



## رمز المنتج (402)

### مواصفات المنتج

المواد المستخدمة لتسرب المياه الموجودة لديها خصائص متفوقة عندما الجاف، للماء، ولس خلق طبقة مرونة قوية. ويمكن تطبيقها بسهولة على أي نوع من الأرض، أن الحل النهائي لمشاكل مع تسرب المياه، الأسفلت الحرة والمذيبات، وخيارات التلوين وأكثر من ذلك يمكن طلاءها فقط مع الدهانات المياه القائمة لديها بنية مرونة نفسه، ودائمة، بيضاء اللون السائلة المواد العازلة الغشاء

### أماكن الاستخدام

تستخدم على الخرسانة والجص والطوب والبلاط والخرسانه الخلوويه و صحائف الاسبستوس للتسقيف والهياكل الخشبية والمدراجات والنوافذ والمز اربب و أحواض وصهاريج و خزانات المياه والقنوات الخ

### المزايا

- الذهب السائل هو مقاوم للماء تماما و لا يحتوي على المذيبات عهو يوفر العزل والمقاومه
- سهل جدا و بسيط جدا في الاستخدام و يمكن طلا ءه على الأسطح الصلبه 1.5-1 سمك %600 استظالة بعد 24 ساعة
- إنه يوفر التصاق ممتاز لجميع أنواع مواد البناء. (قوة الالتصاق على الأسطح المعدنية: 7.15kgf / cm<sup>2</sup>)
- يحافظ على مرونته في الاختلافات الساخنة والباردة. (70°C 'de %476, -17°C 'de %397)
- يوفر استنشاقاً على الأسطح (نفاذية بخار الماء: 27.6 جم / م<sup>2</sup> يومياً بنسبة رطوبة 65% عند 23 درجة مئوية بعد مئوية بعد 24 ساعة)
- قوة الشد 24.5 كجم / في 23 درجة بعد 24 ساعة 55 كجم / بعد 72 ساعة
- الزخرفية. يمكن تلوين اللون الأبيض كما هو مُنتج ويمكن رسمه بالطلاء المائي فقط بنفس المرونة.
- يمكن اختباره في الأماكن المفتوحة بعد 48 ساعة



### المواصفات الفنية

#### هيكل

مستحلب الاكريليك القائمة ، المياه القائمة

#### ارق

ماء

#### ظهور الحزمة

الظلام، لزج، هلام

#### منظر جاف

مائيو، الباستيل، على نحو سلس

#### اللون

شفاف

#### سطوع

7 حوالي : (ISO 2813) (60°)

#### الماء ، نفاذية البخار

SD (m) (TS EN ISO 7783-2) :  
0,250 حوالي

#### وقت التجفيف

مدة التجفيف 6 ساعات لتطبيق طبقة كاملة ، 24 ساعة لتجفيف كامل درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة النسبية الأعلى تطيل مدة التجفيف

#### النتائيات

اعتماداً على نعومة وامتصاص السطح ، يبلغ متوسط 3,5 لتر / م<sup>2</sup> في طبقة واحدة



#### مدة الصلاحية

في 2 سنوات C في الحزمة ، 35-5

#### حزم

صافي دلو من البلاستيك 3,5, 10, 20 كجم

#### تعليمات السلامة

- S2: تبقى بعيداً عن متناول الأطفال
- S24/25: تجنب ملامسة العينين والجلد
- S26: في حالة ملامسة العينين ، اشطفها على الفور بالكثير من الماء واطلب المشورة الطبية
- S28: لا تفرغ في المصارف
- S29: إذا ابتلع ، اطلب المشورة الطبية على الفور و إظهار هذه الحاوية أو الملصق
- عند الانتهاء ، أغلق الغطاء بإحكام ، واحتفظه من الصقيع

#### شهادة الجودة

TS 5808

Bayındırtık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3