

GOLD HAZIR SIVA TERASİT



UYGULAMA ÖNERİLERİ

- Renk üstün dekoratif özellikleriyle ev, ofis, işyeri gibi çok zaman geçirilen mekanların dış cephelerinde,
 - Örtücülüğü ve yüzeyden parçalanmama özelliğiyle , site, market, mağaza gibi açık alanlarda,
 - Her türlü iç ve dış mekanlarda özellikle bahçe duvarları
- Apartman içleri, peyzaj düzenlemesi istenilen yerlerde dekoratif bir görünüm sağlar.
- Siva, tuğla, betan gaz beton, beton panel vb.. yapı elemanlarının kullanıldığı iç ve dış yüzeylerde koruyucu ve dekoratif amaçla kullanılır.


Malzeme



Ekipman



Zemin Hazırlığı



- Kir, yağ kabarmış tabakalardan temizlenmiş kuru ve sağlam her zemine Gold Hazır Siva uygulanabilir. Gold Hazır Sivanın azami yarar elde edebilmesi, için kara siva, ham beton , çimento yüzeyler yapışmayı azaltıcı toz , kir ve yağdan arındırılmalı,
- Gold Hazır Siva önce, uygulanacak malzemeye uygun şekilde renkte Gold Akr. Astar Boya ile astarlanması tavsiye edilir. Daha sonra Gold Hazır Siva çelik mala ile uygulanır. Plastik mala mile desen perdahı yapılır. Uygulama esnasında çeşitli sebeplerle malzemenin suyunu kaybetmesinden dolayı munda uygun kıvama gelinceye kadar temiz su ile düzeltilir. Plastik mala ile yuvarlak, düşey veya yatay hareketlerle farklı desenler verilebilir.

4 DİŞ CEPHE ASTARI

3 Akrilik Macun

2 Saten alçı

1 Raspa, Dolgu, Zımpara

UYGULAMA



Uygulama sırasında ve takipeden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı takiben +5 °C olmalıdır.



Uygulama öncesi Nano Clean İç cephe boya iyice karıştırılmalıdır.



Nano Clean iç cephe boya hacime en çok %10 temiz su ile inceltilecek fırça rulo veya püskürtme sistemi ile iki kat halinde uygulanır



Katlar arasında en az 6saat beklenmelidir.

UYGULAMA SONRASI

Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.

GOLD HAZIR SIVA TERASİT



DIŞ
CEPHE

İÇ
CEPHE

SU

ÜRÜN KODU: 205

Ürün Tanımı

Gold Hazır Siva akrilik emülsiyon esaslı, yapısındaki malzemeden dolayı desen verme özelliğine sahip, suya dayanıklı, nefes alabilen, dekoratif görünümü, dış cephelerde kullanılan hazır sıvadır. Duvarı rutubet ve başka her türlü zararlara karşı korur. Uygulanmış yüzeyden parçalanıp (soyulup) düşmez. Çatlama yapmaz, rengi solmaz, uygulamak kolaydır, ekonomiktir, su bazlıdır, ekolojiktir ve temizlemek kolaydır.

Uygulama Alanları

Gold Hazır Siva dış cepheye uygulanır. Ham sıva üzerine, kireç ve toz boyalı yüzeylere uygulanmadan önce yüzey hazırlanmalıdır.

Üstünlükleri

- *Desen verme özelliğine sahiptir.
- *Suya dayanıklıdır.
- *İçeride oluşan nemi, dışarıya atma kabiliyeti ile binaların nefes almasını sağlar.
- *Uygulanmış yüzeyden parçalanıp
- *Çatlama yapmaz, rengi solmaz, uygulamak kolaydır, ekonomiktir, su



Mat



Mala

Teknik Özellikler

Yapısı

◆ Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı.

İnceltici

◆ Su.

Ambalajında Görünümü

◆ Koyu, kıvamlı, pelte.

Kuru Görünümü

◆ Mat, Pastel, Pürüzsüz.

Renk

◆ Stokta Beyaz. Kartela renklerinde sipariş üzerine veya renge özel imalat.

Parlaklık

◆ (60°) (ISO 2813) : Yaklaşık 7

Su, Buhar Geçirgenliği

◆ SD (m) (TS EN ISO 7783-2) : Yaklaşık 0,250

Ovalama Dayanımı

◆ Devir (ASTM 2486): >500

Yoğunluğu

◆ Yaklaşık 1,35 gr/cm³

Kuru Ekstre

◆ (UER PI005 standart) : 82 ± 2%

Kuruma Süresi

◆ (+5) - +35 C) 2. kat uygulama için kuruma süresi 6 saat, tam kuruma 24 saat. Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem kuruma süresini uzatır.

Sarfıyat

◆ Yüzeyin pürüzsüzlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta ortalama 0,090 lt./m².

Raf Ömrü

◆ Ambalajında, 5-35°C de 2 yıl.

Ambalaj

◆ Net 25 kg lik plastik kova.

Güvenlik Uyarıları

◆ **S2:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. **S24/25:** Göz ve cilt temasından sakının. **S26:** Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. **S28:** Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayınız. **S29:** Kanalizasyona boşaltmayınız. **S46:** Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz. Boya ambalajını veya etiketini gösteriniz.

◆ Kullanmadan iyice karıştırınız. İşiniz bitince kapağını sıkıca kapatınız. Dondan koruyunuz.

Kalite Belgesi

◆ TS 7847

Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3

