

GOLD АКРИЛОВАЯ БОРДЮРНАЯ КРАСКА



Внешний



Использование

Описание использования

Gold трансферная грунтовка, проникающая на поверхности за счет применения краски будет проникать глубоко в слоя на твердой основы, обеспечивая интеграцию с поверхности нанесения.

Водопроницаемость

Не содержит растворителя разбавляется с водой, без запаха не вредит человеку и окружающей среды.

Оборудование



Гипсокартон



Штукатурная подкладка



Акриловая грунтовка



внутренняя облицовка



GOLD АКРИЛОВАЯ БОРДЮРНАЯ КРАСКА

Подготовка пола



Скребок



Штукатурные мастерки



Шпаклевая лапатка



Шпатель



Наждач



Очищающие покрытия



Щетка



Смеситель




Регулируемый полюс



Посуда для перемещивания

Подготовка пола




Бетон




Штукатурная панель

- Грязь, масло с поверхностей очищены, высушены на каждый слой. Бекоташ Binder применяется. Максимальный размер может добраться до земельного гипса, сырья бетона, цемента, поверхности адгезия пыли и грязи должны полностью очищены.
- Если нет специальной новой покрашенной грубой зернистой штукатурки, бетона, цементной штукатурки поверхности должны быть слажены.
- При необходимости поверхности трещины должны быть заполнены с акриловой пастой, дефекты должны быть устранены. Перед нанесением очистить поверхности, старые окрашенные синтетические покрытия слегка отшлифовать, загрязнение удалить. Объем разбавить 10% водой на грунтовку наносят кистью или валиком в один слой.
-



Использование



При использовании 24 часа комнатная температура должна быть +5



До использования Nano Clean внутренняя краска перемещать



При использовании Nano Clean внутренняя краска объем должен быть 10% перемещать



чистой водой и щеткой или опрыскивателем 2 слоя применять

После использования

После использования все предметы промыть водой

GOLD АКРИЛОВАЯ БОРДЮРНАЯ КРАСКА



Внешний

Вода

Код Продукта 170

Описание продукции

❖ В наружных фасадах приготовлена для черной штукатурки, бетона, цементных плит и гипсовых поверхностей.



Использование

❖ Наружный фасад подготовлен для поверхности штукатурок, бетона, цемента и гипсовых панелей.

Поверхности

Показана устойчивость к плесни и грибкам, особенно для облегчения асматиков

Легко вытирающаяся и применяющаяся

Поверхность эфектна

Внутренний силикон в дождливую погоду не впитывает воду и стенам дает легко дышать

Высокая вода проницаемость и пароизоляция

Снег, дождь, сырость, холодную и жаркую погоду не набухает не трещиться и неувядающий

Эфектна покрывается

С щелочной устойчивостью

Не содержит растворителя, разбивается с водой, без запаха не вредит здоровью человека и окружающим

Техническая характеристика
Практическая рекомендация



Мэтт



щетка



рулон



пистоль

Техническая характеристика

Структура

❖ Акриловая эмульсия на водной основе

Разбавлятель-

❖ Вода

Вид упаковки

❖ Темный, вязкий, желе

Темный, вязкий, желе

❖ Темный, вязкий, желе

Цвет

❖ Распродаётся белый. Каталоги на все цвета производятся

Яркость

❖ (60*)(iso 2813) При 7

Вода, Паропроницаемость

❖ SD(m)(TS EN ISO 7783-2) При 0,250

Скреб

❖ Оборот -(ASTM 2486) 500

Плотность

❖ При 1.65гр / см 3

Высыхание

❖ (UER PI005 стандарт) 82 2 %

Время высыхания

❖ (+5)-+35 С) 2 слоя используется, высыхание 6 часов, полное высыхание 24 часа
Низкая температура или из-за высокой влажности высыхание удлиняется

Отходы

❖ Поверхности гладкие и при одном слое средний 0,090 литр м²



Срок годности

❖ Упаковка 5-35°C 2 года

Упаковка

❖ Вес 20 или кг пластиковая

Предупреждение безопасности

❖ S 2: Хранить в недоступном месте от детей
S 24/25: Избегать попадение глаз и кожи

S 26: В случае попадания глаза промыть водой и обратиться к врачу
S 29: Не допускать попадание в канализацию

S 46: При проглатывании обратитесь к врачу и покажите этикетку.
Перемещать при использовании.
После окончании работы крышки краски крепко закрыть. Хранить от замерзания.

Сертификат

❖ TS 5808

Tse TS 5808 No:04.524/6 04.506/E3